

Dichtgel BIZ'GEL MAX 1 l

Wiederverwendbares Gel, da es selbst-agglomerierend ist!



Technische Daten

Nettovolumen (l) : **1**

Vorteile

- Wiederverwendbar!
- Selbstheilend.
- Schnell aushärtend (temperaturabhängig).
- Einfach wiederverwendbar.
- Nicht giftig.
- Kein Verfallsdatum.

Konformitätszeichen



Normen

- ☑ EN 60529
- ☑ IP 68

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Selbstheilendes, wiederverwendbares 2-Komponenten-Gel. In einer Einzelflasche mit Trennung enthalten, sind die 2 Komponenten im Verhältnis 1:1 zu mischen.

Technische Details

Durchschlagsfestigkeit: > 20 kV/mm.
 Spannung: bis 1 kV.
 Installationstemperatur: -10 bis +55 °C.
 Betriebstemperatur nach dem Aushärten: -60 bis +200 °C.
 Schnelle Vernetzung: ca. 15 Minuten bei 25 °C.

Hinweis

Für eine optimale Aushärtung wird dringend empfohlen, BIZ'GEL MAX bei einer Temperatur von ca. 25 °C anzumischen. Wenn das Produkt bei niedrigeren Temperaturen verpackt wird, verlängert sich die Aushärtungszeit. IP68-Einstufung bei Verwendung in einer geeigneten Box.

Anwendung(en)

Zum Abdichten und Isolieren von elektrischen Anschlüssen. Ideal zum Abdichten von Abzweigdosen im Freien oder in feuchten Umgebungen.

Verwendungsart

1. Die 2 Komponenten im Verhältnis 1:1 in den mitgelieferten Behälter gießen.
2. Mischen (maximal 1 Minute).
3. Den Inhalt des Behälters innerhalb von maximal 1 Minute verbrauchen.
4. Bei 25 °C wandelt sich das Produkt innerhalb von ca. 15 Minuten in Gel um.



LOGISTIKINFORMATION(EN)

 Verpackung**Karton**

Höhe (cm) : 28,5

Länge (cm) : 10

Tiefe (cm) : 10

Nettogewicht (kg) : 1,2

Bruttogewicht (kg) : 1,2



3 700420 319504

 Überverpackung 1

x 12

Karton

Höhe (cm) : 44

Länge (cm) : 38

Tiefe (cm) : 50

Nettogewicht (kg) : 14,4

Bruttogewicht (kg) : 15



3 700420 319689

 Überverpackung 2

x 144

Palette

Höhe (cm) : 105

Länge (cm) : 80

Tiefe (cm) : 120

Nettogewicht (kg) : 180

Bruttogewicht (kg) : 210



3 700420 319740